Флюс Ф-59А для пайки алюминия

Описание

Ф-59А активный флюс. Предназначен для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий при t°=150-320°C. Флюс "Ф-59А для алюминия" является классическим, органическим, композитный, активным флюсом для низкотемпературной пайки.

Требования безопасности: Флюс "Ф-59А для алюминия" является пожаробезопасной и взрывобезопасной продукцией. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. При проведении работ, а также после их окончания необходимо проветривать помещение. В процессе работ использовать индивидуальные средства защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. При попадании флюса на руки их необходимо вымыть водой с мылом. В случае попадания флюса в глаза их необходимо обильно промыть водой. Не допускать попадания в желудок.

Характеристики

- химически активный
- температурный интервал: 150-320°C
- отмывка: в проточной воде
- внешний вид: бесцветный или светло-желтый раствор, допускается наличие незначительных калойдных образований

Состав

- триэтаноламин
- фторборат цинк
- фторборат аммоний